

PROTOX AKVAGRUND



FAKTA



middel (MST nr. 542-4) beregnet til alt nyt og gammelt, ubehandlet træværk udendørs.

Arbejds miljø

PROTOX AKVAGRUND er et farveløst træbeskyttelsesmiddel på vandbasis. Det har en lav mal-kode (00-1) og er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lign. Med PROTOX AKVAGRUND kan du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø.

PROTOX AKVAGRUND er et professionelt og effektivt middel til behandling mod angreb af trænedbrydende svampe og blåsplint i udendørs træværk.

PROTOX AKVAGRUND er testet mod både blåsplint, råd og svamp og lever op til de strenge krav til effektivitet (EN 84, EN 73, EN 152.1). Derudover forebygger midlet også mod skimmelvækst.

PROTOX AKVAGRUND er et godkendt træbeskyttelses-

Forsegling af skimmelsvamp udendørs:

Ved svært tilgængelige skimmelangreb på udendørs bygningsdele, kan PROTOX AKVAGRUND med fordel anvendes til at forsegle skimmelsvampeangrebet og forebygge mod nye angreb af skimmelvækst.

Forbrug:

0,15 - 0,25 liter/m², afhængig af træets sugesevne.

Sikkerhed:

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet kan hentes på www.protox.dk eller rekvireres telefonisk.

Ventilation:

Sørg for god udluftning under påføring og i udtøringsperioden.

Salg:

Se forhandlerliste på www.protox.dk

BRUGSANVISNING

PROTOX AKVAGRUND er et vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt træ der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint, f.eks. vinduer, døre, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte m.m.

PROTOX AKVAGRUND påføres med pensel, sprøjte, ved dypning eller via påføringsmaskine. Temperaturen skal ved påføring og tørring være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Træet må ikke have en træfugtighedsprocent på mere end 18%.

Ved afdrypning af behandlet træ skal der sørges for opsamling af midlet, således at jord, vandløb og lignende ikke forurenes.

Efterbehandling:

Overflader af PROTOX AKVAGRUND behandlet træ, som udsættes for vejrligets påvirkninger, skal beskyttes med en overfladebehandling, der løbende vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger. Alle normalt i handelen forekommende produkter til udendørs træværk vil kunne anvendes.

PRODUKTDATA

Leveringsform: 2,5 ltr., 5 ltr. og 20 ltr. plastdunke. Desuden i 200 ltr. tromle.

Fortynding: PROTOX AKVAGRUND er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning.

Omrøring: Ja.

Anvendelsestemperatur: > 5°C.

Tørretid: Berøringstør: Ca. 1-2 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer (ved 23°C/60% RF).

pH: ca. 9.

Lugt: Lugtsvag. Efter udtørring ingen lugt.

Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Opbevaring: Opbevares frostfrit.

Holdbarhed: PROTOX AKVAGRUND er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage.

Bindemiddel: Acrylmodificeret Alkyd.

Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

Arbejds miljø: MAL kode 00-1.